

## Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж10

Изменение № 1 ГОСТ 24211—80 Добавки для бетонов. Классификация

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31.08.81 № 156 срок введения установлен

с 01.01.82

Пункт 1.1.1 изложить в новой редакции:

«1.1.1. Регулирующие реологические свойства бетонных смесей: пластифицирующие (увеличивающие подвижность или снижающие жесткость), подразделяющиеся на:

суперпластификаторы — I группа; сильнопластифицирующие — II группа, среднепластифицирующие — III группа, слабопластифицирующие — IV группа, стабилизирующие (предупреждающие расслоение); водоудерживающие (уменьшающие водоотделение).

*(Продолжение см. стр. 146)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24211—80)*

Пункт 2.1. Примечание дополнить абзацем:

«Для отнесения пластифицирующей добавки к соответствующей группе испытания бетонных смесей и бетонов должны проводиться по приложению 6 настоящего стандарта».

Стандарт дополнить приложением — 6:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

**Обязательное**

**Определение группы пластифицирующей добавки**

Для установления принадлежности пластифицирующей добавки к группам I—IV берут бетонную смесь с исходной осадкой конуса 2—4 см. Введение добавки в оптимальной дозировке должно обеспечивать следующий пластифицирующий эффект без снижения прочности бетона в любом возрасте при твердении в условиях, установленных для бетона без добавки, для пластификаторов: I группы — осадку конуса 20 см и более; II группы — 14—19 см; III группы — 9—13 см; IV группы — 8 см и менее».

(ИУС № 3 1982 г.)