

Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей  
промышленности СССР

Всесоюзное научно-производственное объединение мебельной  
промышленности

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

- ОСТ 13-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели  
из древесины и древесных материалов. Классификация и  
обозначения"

Москва - 1987



Министерство  
лесной, целлюлозно-бумажной  
и деревообрабатывающей промышленности СССР

**ВСЕСОЮЗНОЕ  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЗАПАДМЕБЕЛЬ»**

103031, Москва, К-31, Б. Кисельный пер., 13/15


18.05.88 № 71-11-536/1264

На № \_\_\_\_\_

Направляю Вам для внедрения и неуклонного соблюдения изменение № 3 ОСТ 13-27-82 "Покрyтия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения".

Приложение: изменение № 3 ОСТ 13-27-82 на 10 листах в 1 экз.

Заместитель начальника объединения

 С.В. Чагин

Производственным объединениям  
комбинатам и проектно-  
конструкторским бюро

## УТВЕРЖАЮ

Заместитель Министра лесной,  
целлюлозно-бумажной и дере-  
вообрабатывающей промышлен-  
ности СССР

Ф. Г. Зинер

1988.01.12

Група Т 00

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ОСТ 13-27-82 "Покрытия защитно-декоратив-  
ные на мебели из древесины и древесных  
материалов.  
Классификация и обозначения"

Оксту 0009

Дата введения с момента  
утверждения

Снять ограничение срока действия

1. Вводная часть: конец первого абзаца изложить в редак-  
ции: "... устанавливает требования к покрытиям, их классифи-  
кации и обозначениям" далее по тексту.

2. Пункт 1.6: конец фразы изложить в редакции: "... по  
степени блеска (матовости) - на глянцевые Г, полуглянцевые ПГ  
и матовые М".

3. Ввести в п.1.18 и изложить в редакции: "Качество внеш-  
него вида покрытий определяется образцами-эталоном".

4. Табл. I и 2: исключить графу "Требования к внешнему  
виду покрытий".

## 5. Табл.2. Группа ТР, подгруппы А1 изложить в редакции:

Группа покрытия	Подгруппа покрытия	Категория покрытия	Вид покрытия по степени блеска /матовости/	Норма блеска /матовости/ покрытия
Материалы облицовочные на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами, ТР	А	I	глянцевое Г.	По образцу
			матовое И	По образцу

## 6. Табл.2. Группа ТР, подгруппа В дополнить категорией 2

и изложить в редакции;

Группа покрытия	Подгруппа покрытия	Категория покрытия	Вид покрытия по степени блеска /матовости/	Норма блеска /матовости/ покрытия
Материалы облицовочные на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами ТР	В	2	полуглянцевое ИГ	По образцу

## 7. Табл.1, графа "Норма блеска /матовости/ покрытия"

группы ПЭ.Б.Н., ПЭ.Б.Д., МЧ.АГ, ИД.Б.Н, ИД.Б.Д, ПЭ.Б. и Б2, изложить в редакции: "по образцу".

## 8. Раздел 8. "Методы контроля" изложить в новой редакции:

8.1. Значение степени блеска прозрачных покрытий на литовых деталях и вносностях изделий из древесных и древесных материалов определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 16143-81.

Оценка покрытия по степени блеска при отсутствии прибора на предприятии выполняется органолептически, с использованием прибора.

3.2. Значение степени блеска лакокрасочных покрытий на пробах шпатель, на стальных деталях, на непорочных лакокрасочных покрытиях; покрытиях из синтетических облицовочных материалов; в том числе матовость всех эмалированных декоративных покрытий на мебели проверяется сопоставлением с образцом-эталоном визуально.

3.3. Оценка внешнего вида покрытия на мебели производится визуально, без применения увеличительных приборов, на расстоянии около 0,3 м от поверхности под углом 50-60° при естественном или искусственном рассеянном свете.

Условия обеспечения поверхности должны соответствовать санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, утвержденным Государственным комитетом СССР по делам строительства.

3.4. Порядок изготовления, согласования и утверждения образцов-эталонов эмалей-декоративных покрытий.

3.4.1. Образцы-эталон изготавливаются предприятиями-изготовителями мебели в соответствии с утвержденной Минлесбумпромом СССР технологической документацией по каждой группе покрытий для фасадных, рабочих и других поверхностей изделий мебели; снабжаются ярлыком с подписями и печатью предприятия.

3.4.2. Согласование образцов-эталонов производится ВНИИмебельпромом или органами испытательными лабораториями

по контролю качества защитно-декоративных покрытий для предприятий, закрепленных за ними административных районов.

3.4.3. неотъемлемой частью образцов-эталонов является ярлык, содержащий сведения о покрытии, изготовителе мебели, согласовании и утверждении образца-эталона.

Ярлык закрепляется на образце-эталоне способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-эталона.

Форма ярлыка образца-эталона приведена в приложении 4.

3.4.4. Рекомендуемый размер образцов китовых деталей не менее 200x150 мм.

3.4.5. Образцы для контроля покрытий на брусковых деталях мебели изготавливаются из массива древесины той же породы, что и детали.

Размер не регламентируется.

3.4.6. На обратной стороне ярлыка рекомендуется нанести краткую технологию отделки.

3.4.7. Предприятия должны предоставлять на согласование не менее 2-х образцов, один из которых остается в организации согласовавшей образец.

3.4.8. Образцы-эталоны должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность.

9. Приложение I, графа "Рекомендуемые дополнительные материалы" текст изложить в новой редакции: группа ПЗ, подгруппа А, I-ая категория "Ламы: ПЗ-2137, ПЗ-2116 ПИ, ПЗ-2135 ПИ и др. аналогичные".

Группа ПЗ, Подгруппа Б, I-ая категория: "Ламы: ПЗ-246, ПЗ-265, ПЗ-2196, ПЗ-2115, ПЗ-2116 ИИ, ПЗ-2135 ПИ, ПЗ-2138 и др. аналогичные".

Группа ПЗ, подгруппа Б, 2-ая категория: "Ламы ПЗ-251Б и др. аналогичные".

10. Приложение I, графа "Примечания" группа ПЗ, подгруппа Б, 2-ая категория исключить фразу: "ПЗ-251Б для боковой стеновой конструкции не рекомендуется".

II. Приложение 2, группа ПР, подгруппа Б. Дополнить категорией 2 и изложить в редакции:

Группа открытая	Подгруппа	Категория	Отделываемые поверхности мебели				Рекомендуемые синтетические облицовочные материалы	Примечание
			Формы	Процесс	Материал	Работа		
I	2	8	4	5	6	7	8	9

Материалы облицовочные на основе бумаж, пропитанных термостойкими полимерами, ПР

В

2

-

-

+


-

Материалы облицовочные рулонные для вставки в крошки на основе пропитанных бумаж /карбонидоформальдегидными

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Словари и  
их модифика-  
ции) с об-  
лагодорожно  
поверхности  
нитроцеллю-  
лозные ла-  
ки, глян-  
ки и реж-  
фры

Первый зам. генерального  
директора НИИ «Львобальпром»,  
И.Т.И.



В. П. Бухтыгров

Заведующий отделом госу-  
дарственных испытаний и  
стандартизации




В. Л. Сахновская

Заведующий отделом тех-  
нологии отделки мебели



Э. С. Павлова

Исполнитель



В. П. Бухтыгров





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

и наименования № 8 ГОСТ 13-27-82 "Покрытия эластично-ламинированные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения"

Действующий ГОСТ 13-27-82 устанавливает требования к внешнему виду покрытия в табл. I и 2 по классам основных дефектов: проколов, пузырей, незначительной шероховатости и т.п., что вызывает разночтения и затрудняет однозначно отнести изделие к той или другой группе, подгруппе и категории.

Учитывая также, что с помощью прибора Р-4 определяется только степень блеска покрытия, то регламентация в объектах оценки качества внешнего вида покрытий может производиться только по образцам, изготовленным в соответствии с технологической документацией для каждой группы и категории покрытия для разных поверхностей мебели (доски, прочей древесной и др.).

В связи с изложенным издается необходимость внести изменения в ГОСТ 13-27-82:

исключена из табл. I и 2 "Классификация покрытий" глава "Требования к внешнему виду покрытия", т.к. не указывает четких требований к покрытиям, а в разделе I "Классификация" внесен пункт об определении качества внешнего вида покрытия по образцам.

Учитывая, что ГОСТ 16143-84 распространяется только на прозрачные покрытия внесены изменения: вместо значения степени блеска по Р-4 для непрозрачных лаковых покрытий, покрытий на промаках цитов, брусовых деталях и на материалах облицовочных на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами /ТР/ дается запись "По образцу". Соответственно внесены изменения в раздел 3 "Методы контроля".

Практика введения новых модностей по изготовлению облицовочных материалов "ТР.В" показала, в целях более полного использования сырьевых ресурсов, необходимость введения 2-ой категории.

Пластмассовые материалы ТР.В2 предназначаются для производства без последующей отделки для внутренних поверхностей корпусной мебели или с последующей отделкой патронными листовыми для повышения категории отделки.

За последние годы разработаны и внедрены новые прогрессивные лакокрасочные и монтажные ускоренными методами сушки ЛК, УО, кондуктивные для отделки китовых элементов мебели на высококачественных листовых, для отделки стульев в электрическом поле тонов высокого напряжения также, как ПЗ-2137, ПЗ-2133, ПЗ-2135, ПЗ-2135 П4. В связи с этим, в приложении I дается уточнение по применению конкретных марок лаков.

Первый вице-директор  
директора НИИ Мебельпрома, К.Т.Е.

В.П. Бухтыров

Зав. отделом государственной  
испытаний и стандартизации

В.П. Сидорова

Зав. отделом технологии  
отделке мебели

Э.С. Павлова

Исполнитель

В.П. Бухтыров

---

Подписано в печать 25.08.87. Формат 60 В4 1/16.  
Печ.л. 0,75. Тираж 1000 экз. Заказ 42/.. Цена 0-05 коп.

---

Ретиприят ВНИОмобельпром