

Изменение № 2 ГОСТ 7913—76 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.09.87 № 3695

Дата введения 01.03.88

Вводная часть. Первый абзац. После слов «комплексных нитей» дополнить словами: «или вискозной пряжи».

Пункт 1.3. Таблицу 1 дополнить графой — «Показатели устойчивости к воздействию глажения с запариванием»:

Назначение	Показатель устойчивости к воздействию
	глажения с запариванием
	изменение первоначальной окраски

Хлопчатобумажные

Головные платки:	
меланжевые и пестротканые	+
гладкокрашенные и печатные	+
Плательные:	
меланжевые и пестротканые	+
гладкокрашенные и печатные	+
Рубашечные:	
пестротканые, гладкокрашенные, и печатные:	
светлых тонов	+
средних и темных тонов	+
Одежные и плащевые:	
меланжевые, пестротканые, гладкокрашенные и печатные	+
Для цветного белья и наволочные:	
гладкокрашенные светлые и средние тона и печатные	+
гладкокрашенные темные	+
Полотенечно-платочные:	
пестротканые и печатные	—
Подкладочно-тиковые:	
пестротканые, гладкокрашенные и печатные	—
Прикладные:	
пестротканые и гладкокрашенные	—
Одеяла:	
меланжевые, пестротканые, гладкокрашенные и печатные	—
Мебельно-декоративные:	
пестротканые, гладкокрашенные и печатные:	
для портьер и занавесей	—
для мебели (обивочные)	—
для покрывал и скатертей и декоративных изделий	—
ковры и дорожки	—
Восточные (с восточным рисунком)	
пестротканые, гладкокрашенные и печатные	+

(Продолжение см. с. 300)

Назначение	Показатель устойчивости к воздействию
	глажения с запариванием
	изменение первоначальной окраски
С м е ш а н н ы е	
Головные платки: меланжевые, пестротканые, печатные и гладкокрашенные	+
Плательные: меланжевые, пестротканые, печатные и гладкокрашенные	+
Рубашечные: меланжевые, пестротканые, гладкокрашенные и печатные	+
Одежные и плащевые: меланжевые, гладкокрашенные, пестротканые и печатные	+
Подкладочные гладкокрашенные	—
Мебельно-декоративные пестротканые, гладкокрашенные и печатные:	
для портьер и занавесей	—
для мебели (обивочные)	—
для покрывал и скатертей и декоративных изделий	—
ковры и дорожки	—

Таблица 1. Графа «Назначение». Смешанные. После группы «подкладочные гладкокрашенные» дополнить группой — «Одеяла байковые меланжевые и пестротканые» (см. с. 301);

примечание 3 исключить.

Пункт 1.4. Таблицу 2 дополнить графой — «Минимальные показатели устойчивости окраски, баллы, к воздействию по пятибалльной шкале эталонов, глажения с запариванием» (см. с. 302).

(Продолжение см. с. 301)

Назначение	Показатели устойчивости к воздействию																
	Степень устойчивости окраски			света	стирки 1		стирки 1 с содой		стирки 4		пота		дистиллированной воды		сухого трения	органического растворителя-перхлорэтилена	глажения с запариванием
	особо прочная	прочная	обыкновенная		изменение первоначальной окраски	изменение первоначальной окраски закрашивание белого материала	изменение первоначальной окраски	закрашивание белого материала	изменение первоначальной окраски	закрашивание белого материала	изменение первоначальной окраски	закрашивание белого материала	изменение первоначальной окраски	закрашивание белого материала			
Одеяла байковые меланжевые пестротканые	+	+	+	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	

(Продолжение см. с. 302)

Тон окраски	Степень устойчивости окраски	глажения с запариванием
		изменение первоначальной* окраски
Светлый	Особо прочная	4
	Прочная	4
	Обыкновенная	4
Средний	Особо прочная	4
	Прочная	4
	Обыкновенная	4
Темный	Особо прочная	4
	Прочная	4
	Обыкновенная	4

Примечание 3. Исключить слова: «до 01.01.88»; дополнить примечаниями — 4, 5:

«4. Для красителей кубового ярко-фиолетового К, кубового темно-синего ОД и диазоля оранжевого О и смесей с ними допускается снижение нормы устойчивости окраски к «глажению с запариванием» на 1 балл.

5. Допускается показатели устойчивости окраски к свету и глажению с запариванием проверять изготовителю не реже одного раза в год».

Пункт 2.2 дополнить ссылкой: ГОСТ 9733.7—83.

Пункт 2.3. Второй абзац исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7: «2.7. Испытание устойчивости окраски к глажению с запариванием производят для хлопчатобумажных тканей при температуре (200 ± 5) °С, смешанных тканей — (150 ± 5) °С.

Оценку устойчивости окраски испытуемого образца по изменению первоначальной окраски проводят через 4 ч. после испытания».

(ИУС № 1 1988 г.)