

**Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ**

Группа Т95

Изменение № 1 ГОСТ 6572—91 Покрyтия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1995—07—01

За принятие проголосовали:

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 6572—91)

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 71)

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия тракторов, включая самоходные шасси и различное навесное оборудование, сельскохозяйственных машин и прицепов, их деталей и сборочных единиц, включая двигатели (далее изданий), предназначенных для эксплуатации во всех макроклиматических районах по ГОСТ 16150, за исключением морского».

Пункт 5. Таблица 1. Исключить номера систем: 7, 16, 78, 83 со всеми данными;

графу «обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.032». Для номеров систем 1—13 заменить обозначение: VI на У1;

графу «Материал окрашиваемой поверхности» для номера системы 15 дополнить словом: «древесина»;

графу «Грунтовки. Марка» для номеров систем 1, 2, 12, 60, 98 дополнить обозначением: АС-0195; для номеров систем 3, 4, 57 — обозначениями: АС-0195, ГФ-0195 (перед словами «по обработанной «Дон-52» поверхности»); для номеров систем 5, 6 — обозначениями: АС-0195, ГФ-0195, В-МЛ-0143 (перед словами «с добавкой «Дон-52»); для номеров систем 10, 19, 29, 36, 54—56, 59, 62—64, 66, 68—70, 79, 80, 82, 87, 88 — обозначениями: АС-0195, ГФ-0195, для номера системы 15 — обозначениями: АС-0195, В-КФ-093, В-МЛ-0143; для номеров систем 38, 72, 92 — обозначением: АС-0195**; для номера системы 58 — словами: «АС-0195, ГФ-0195 с добавкой «Дон-52»»; для номеров систем 77, 81 — обозначениями: АС-0195, ГФ-0195, ГФ-01119 (перед словами «с добавкой «Дон-52»);

графу «Материал внешнего слоя. Марка» для номеров систем 1—6, 3, 10, 12, 15, 19, 54—60, 62, 69, 70, 76—82, 87, 88, 97 дополнить обозначениями: АС-1247, АС-1247ПМ, АС-1247УС, ПФ-1245, ПФ-1245ПМ, ПФ-1245УС; для номера системы 40 — обозначением: НЦ-5123; для номера системы 60 — обозначением: ПФ-19М;

сноска **. Исключить слова: «(при температуре не ниже 100 °С)»;

таблицу дополнить примечанием — 7: «7. Допускается замена двухслойного покрытия эмалью по грунтовке одним слоем эмали по грунтовке, равным по толщине двум одинарным слоям, при обеспечении установленных качества и долговечности покрытий».

(Продолжение см. с. 72)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 6572—91)

Пункт 6. Таблица 2. Примечание 4 дополнить абзацем (перед последним): «алюминиевые детали, отлитые в кокиль или под давлением»;

последний абзац изложить в новой редакции: «поковки, литые и штампованные детали и сборочные единицы, работающие в постоянном соприкосновении со смазочными маслами и дизельным топливом»;

примечание 7 дополнить обозначением: ПФ-11245.

Пункт 11 дополнить словами: «в условиях тропического климата — не менее гарантийного срока службы изделий».

Пункт 12. Второй абзац изложить в новой редакции: «Детали и сборочные единицы, изготовляемые в качестве запасных частей, должны быть загрунтованы или по согласованию с потребителем окрашены в соответствии с требованиями настоящего стандарта».

Приложение 2. Таблица. Графу «Перечень лакокрасочных материалов и их обозначения» дополнить обозначением грунтовки: АС-0105;

графу «Нормативно-техническая документация» для грунтовок дополнить ссылкой: ТУ 23.4.409 «Т»-88;

графу «Перечень лакокрасочных материалов и их обозначения» дополнить обозначением эмали: НЦ-5123;

графу «Нормативно-техническая документация» для эмалей дополнить ссылкой: ГОСТ 7462—73;

графу «Перечень лакокрасочных материалов и их обозначения» после обозначения ПФ-1245 через запятую дополнить обозначениями: ПФ-1245ПМ, ПФ-1245УС; после обозначения АС-1247 — обозначениями: АС-1247ПМ, АС-1247УС.

Стандарт дополнить пунктами — 14—16:

«14. Метод определения класса покрытий по показателям внешнего вида — по ГОСТ 9.032

15. Контроль толщины покрытий следует производить толщиномером на поверхностях изделий в точках, установленных в конструкторской документации или на контрольных образцах.

16. Адгезию пленки следует определять методом «решетчатых надрезов» по ГОСТ 15140 на контрольных образцах».

(ИУС № 5 1995 г.)