

**Изменение № 1 ГОСТ 30407—96 (ИСО 7086—1—82, ИСО 7086—2—82)
Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)**

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5066

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар-
тизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UA
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указан-
ные национальные органы по стандартизации**

Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: «хрустальных и натрий-каль-
ций-силикатного стекол» на «стекла и хрусталя»;
второй абзац изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт не распространяется на сувенирные изделия,
скульптуры и памятные медали»;

третий абзац исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 2156—76 Натрий двууглекислый. Технические условия
ГОСТ 4644—75 Отходы производства текстильные хлопчатобумажные
сортированные. Технические условия».

Пункт 3.2 после слова «спорта» дополнить словами: «и не применяе-
мые в качестве посуды».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2а:

«3.2а Декоративные изделия — изделия, предназначенные для удов-
летворения эстетических потребностей человека и не применяемые в ка-
честве посуды».

Пункты 3.12, 3.13 изложить в новой редакции:

«3.12 Декор — рисунок, частичное или сплошное покрытие силикат-
ными и/или люстровыми красками, препаратами драгоценных металлов,
«насыпью» из легкоплавкого стекла, а также деколь, нанесенные на по-
верхность изделия.

3.13 Дефекты декорирования — вспученность, пропуски, растрески-
вание, подтеки, разрывы, помарки, расплывчатость контура рисунка,
матовость (если декор должен быть блестящим), сине-фиолетовый отте-
нок при покрытии препаратами золота, неравномерность сплошного
покрытия».

Пункт 5.1.3. Одиннадцатый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 63)

«дефекты декорирования силикатными и люстровыми красками, препаратами драгоценных и других металлов, деколью»;

тринадцатый абзац. Заменить слово: «стаканов» на «изделий».

Пункт 5.1.5. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1 Открытые пузыри на внутренней поверхности допускаются на вазах для цветов и других декоративных изделиях».

Раздел 5 дополнить пунктами 5.1.11, 5.1.12:

«5.1.11 Декор, нанесенный на поверхность изделий, должен быть прочно закреплен.

5.1.12 Декор, нанесенный на поверхность изделий, должен быть устойчив к воздействию щелочных моющих средств (щелочных растворов)».

Пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 изложить в новой редакции:

«5.2.1 Маркировку изделий наносят на бумажную этикетку, которую наклеивают на изделие (применение силикатного клея не допускается) или в процессе выработки.

5.2.2 Маркировка изделий должна содержать товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя.

Этикетку помещают на каждое изделие.

В комплектах этикетку помещают не менее чем на одно изделие, в сервизах — на наибольшее изделие и не менее чем на два других.

Допускается не наносить маркировку на изделие или наносить ее на часть изделий в партии.

5.2.3 В маркировке изделий из свинцового хрусталя допускается указывать массовую долю оксида свинца в процентах.

5.2.5 Потребительскую маркировку наносят на потребительскую тару и/или групповую упаковку из бумаги и/или транспортную тару типографским способом или штампом или с помощью бумажной этикетки.

Потребительская маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при необходимости);
- наименование продукции;
- артикул (при необходимости);
- количество изделий;
- состав сервиза (набора);
- вид стекла по ГОСТ 24315;
- обозначение настоящего стандарта;
- штамп ОТК;
- основное (функциональное) предназначение изделий (при необходимости)».

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 30407—96)

Пункт 5.2.6 исключить.

Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

«5.2.7 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно».

Допускается дополнительно наносить другие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 с учетом вида упаковки».

Пункт 6.1 дополнить абзацем:

«Краски, препараты драгоценных и других металлов, деколи, применяемые для декорирования изделий, должны быть разрешены к применению органами Госсанэпиднадзора».

Пункт 6.3. Заменить слова: «Стаканы и блюда для чая, тарелки для горячей пищи» на «Изделия для горячей пищи».

Пункт 6.2 после слова «Водостойкость» дополнить словом: «стекла».

Пункт 6.6 изложить в новой редакции:

«6.6 Не допускается наносить декор (кроме препаратов золота) на поверхность изделий, контактирующую с пищевыми продуктами, и поверхность, соприкасающуюся с губами человека на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края изделий».

Пункты 7.1, 7.2 изложить в новой редакции (дополнить сноской*):

«7.1 Изделия принимают партиями. Партией считают определенное количество изделий одного ассортимента из стекла одного вида.

7.2 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль. Планы контроля — по ГОСТ 18242*. Приемочный уровень дефектности — 4 %.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859—1—89)».

Пункты 7.6, 7.7 изложить в новой редакции:

«7.6 Для контроля прочности закрепления декора и стойкости декора к воздействию щелочных растворов отбирают по пять изделий от выборки. Партию бракуют, если изделия не выдержали испытания по этим показателям.

7.7 Соответствие изделий требованиям 6.1 и 6.2 определяют при постановке продукции на производство и при изменении состава стекла.

Водостойкость стекла определяют на недекорированных образцах».

Пункт 8.1 дополнить абзацем (перед первым):

«Группу изделий (4.2) определяют:

измерением высоты и диаметра с помощью измерительного инструмента по ГОСТ 427, ГОСТ 164, ГОСТ 166 или другого, обеспечивающего требуемую точность измерения;

взвешиванием вмещающейся в изделие воды в г на весах с погрешностью взвешивания не более 2 г. Воду наливают до края изделия. Температура

(Продолжение см. с. 65)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 30407—96)

воды при взвешивании не должна отклоняться от заданной более чем на ± 1 °С. Заданная температура должна находиться в пределах (22 ± 5) °С»; первый абзац после ссылки на пункт 6.5 дополнить ссылкой: 6.6.

Пункт 8.5 изложить в новой редакции:

«8.5 Прочность закрепления декора, нанесенного на поверхность изделия, проверяют механическим воздействием — потиранием сухой хлопчатобумажной тканью по ГОСТ 4644 в течение 30 с с усилием, не допускающим разрушения изделия.

Поверхность декора должна оставаться без изменения».

Пункты 8.8—8.8.3 изложить в новой редакции; подпункты 8.8.4, 8.8.5 исключить:

«8.8 Определение стойкости декора к воздействию щелочных растворов

Метод основан на определении стойкости декора к воздействию 1%-ного раствора пищевой соды по ГОСТ 2156.

8.8.1 *Отбор образцов*

Испытания проводят не менее чем на пяти изделиях, одинаковых по форме, размерам и декору.

8.8.2 *Проведение испытания*

Декорированные изделия погружают в сосуд с 1%-ным раствором

пищевой соды, имеющим температуру (20 ± 5) °С так, чтобы декорированные участки изделий были наполовину покрыты раствором. Раствор доводят до температуры (60 ± 5) °С и выдерживают 15 мин.

8.8.3 *Обработка результатов*

После выдержки в растворе изделие вынимают, охлаждают и насухо вытирают. Участки декора, подвергшиеся воздействию щелочного раствора, сравнивают с участками, которые не погружались в него. При этом испытываемая поверхность должна оставаться без изменения».

Пункт 9.2. Заменить слова: «потребительскую тару и бумажную упаковку» на «потребительскую тару или бумажную упаковку, а также транспортную тару».

Библиографические данные изложить в новой редакции:

УДК 668.139.748:006.354 МКС 81.040.30 УИ ОКП 59 7000, 59 8100

Ключевые слова: посуда и декоративные изделия из стекла, общие технические условия, декор, дефекты декорирования, требования безопасности, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение
